

## Elastic Foam PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

### EIGENSCHAPPEN

- Geluidsisolerend tot 63 dB
- Rek tot breuk van 45%
- Gemiddelde opbrengst van 37 liter
- Kleefvrij na 10 minuten
- Snijdbaar na 35 minuten
- Onderdeel van de 'Building Systems' van PremTech
- Laag VOC gehalte



### OMSCHRIJVING

Elastic Foam is een zeer flexibele 1-component schuim op polyurethaan basis. Het product heeft een uitstekende hechting op vele soorten ondergronden, is volgens de EN1026 getest op luchtverlies bij 1050Pa en kent hoge isolerende waarden.

Elastic Foam is speciaal ontwikkeld als onderdeel van het 'Airtight System' uit de 'Building Systems' van PremTech. Het product maakt ruimtes luchtdicht en zorgt voor een thermische isolatie bij bouwkundige constructies.

### PRODUCT INFORMATIE

ARTIKELNUMMER	102221 (Wit)
VERPAKKING	Aerosol 750 ML
VERPAKKINGSEENHEID	Per doos (12 Stuks)

## Elastic Foam PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

### TECHNISCHE INFORMATIE

BASIS	<b>Polyurethaan</b>
DICHTHEID	<b>1020 kg/m<sup>3</sup></b>
DOORHARDING	<b>Ca. 90 min.</b>
SNIJDBAAR	<b>Ca. 30 min.</b>
KLEEFVRIJ	<b>Ca. 10 min.</b>
GELUIDSISOLATIE	<b>63 dB</b>
BRANDKLASSE	<b>B3</b>
OPBRENGST	<b>Ca. 37 Liter</b>
SD-WAARDE	<b>1,3 m</b>
LUCHTDICHTHEID	<b>1050 Pa</b>

### PRAKTISCHE INFORMATIE

#### BEHANDELING ONDERGROND

Zorg dat de ondergrond schoon en vrij van vet en stof is. Voor een optimaal resultaat is het aan te raden de ondergrond licht te bevochtigen.

#### APPLICATIE

Schroef de bus op de Pur Applicator (Art. Nr. 400056). Schud de bus vervolgens ongeveer 20 keer krachtig. Draai vervolgens de Pur Applicator waar de Elastic Foam in zit ondersteboven. Draai nu aan de schroef achter op het pistool om de hoeveelheid schuim te bepalen. Vul vervolgens de voeg voor ongeveer 60%. Het verdient de aanbeveling de voeg licht te bevochtigen. Bij onvoldoende expansie is het aan te bevelen ook het schuim licht te bevochtigen. Wanneer men werkt met groter dan 40 mm x 40 mm, is het aan te bevelen te werken met meerdere lagen. De minimale voegdimensie is 10 mm x 10 mm. De tijd tussen de lagen dient ongeveer 30 minuten te zijn. Wanneer men een nieuwe laag aanbrengt wederom de ondergrond en de pur licht bevochtigen. Bescherm uw ogen met een veiligheidsbril en draag handschoenen en werkkleding.

#### REINIGING MATERIALEN

UniSolve Spray.

#### REINIGING HANDEN

Power & Care Soap.

#### HOUDBAARHEID

Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats,