

PremSeal PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor vele soorten afdichtingstoepassingen
- Neutrale uitharding
- In de meeste situaties zonder primer te gebruiken
- Zeer flexibel
- Goed bestand tegen UV, water, vocht en weersomstandigheden
- Geeft geen randzone vervuiling of vlekvorming bij natuursteen (Pergamon uitgezonderd)
- Schimmelbestendig
- Zeer eenvoudige en fraaie afwerking mogelijk



OMSCHRIJVING

PremSeal is een speciaal ontwikkeld afdichtingsproduct voor het duurzaam afdichten van voegen tussen bijvoorbeeld natuursteen (pergamon uitgezonderd), beglazingsvoegen, vele soorten industriële voegen en voegen in sanitaire ruimtes.

Omdat PremSeal na uitharding zeer flexibel blijft, vangt het product werking van de ondergrond eenvoudig op en wordt zo een zeer duurzame afdichting verkregen. PremSeal kan perfect ingezet worden voor afdichtingen op bijvoorbeeld hout, beton, vele metaalsoorten zoals RVS, tegels, kunststoffen, etc.

PRODUCT INFORMATIE

ARTIKELNUMMER	102050 (Wit)	102051 (Trijs)	102053 (Antraciet)
VERPAKKING	Kitkoker 310 ML	Kitkoker 310 ML	Kitkoker 310 ML
VERPAKKINGSEENHEID	Per doos (24 Stuks)	Per doos (24 Stuks)	Per doos (24 Stuks)
ARTIKELNUMMER	102056 (Zilvergrijs)	102057 (Pergamon)	102058 (Lichtgrijs)
VERPAKKING	Kitkoker 310 ML	Kitkoker 310 ML	Kitkoker 310 ML
VERPAKKINGSEENHEID	Per doos (24 Stuks)	Per doos (24 Stuks)	Per doos (24 Stuks)

PremSeal PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNISCHE INFORMATIE

DICHTHEID	1030 kg/m³
DOORHARDING IN 24 UUR	2 mm
HUIDVORMING	Ca. 8 min
100% MODULES (MPa)	0,37
MAX. TOELAATBARE VERVORMING	25%
REK TOT BREUK (DIN 53505)	560%
HARDHEID SHORE A (DIN 53505)	24°
TREKSTERKTE MPa (DIN 53504)	1,00 N/mm²
TEMPERATUUR BESTENDIGHEID	40°C tot +110°C
UV-BESTENDIGHEID	Goed
SCHIMMELBESTENDIGHEID	Goed
WATERBESTENDIGHEID	Zeer goed

PRAKTISCHE INFORMATIE

OVERSCHILDERBAAR

Niet overschilderbaar.

BEHANDELING ONDERGROND

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Ondergrond reinigen met UniSolve Spray. Niet geschikt voor PP, PE, PMMA, PTFE, PC en neopreen. Kan in de buurt van bitumineuze ondergronden verkleuren. Let op: hechting op elke willekeurige ondergrond dient altijd vooraf getest te worden.

VOEGDIMENSIES

Minimale voegbreedte :	4 mm
Maximale voegbreedte:	22 mm
Voegdiepte:	10 mm (bij diepere voegen een rugvulling gebruiken)

AFWERKING

Binnen 8 minuten na applicatie afwerken met Seal Finisher. Let op: bij natuursteen kan door gebruik van de Seal Finisher verkleuring ontstaan.

REINIGING MATERIALEN

UniSolve Spray en/of Total Wipes.

REINIGING HANDEN

Power & Care Soap.

HOUDBAARHEID

Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.